



Vejledning til rengøring og pleje af natursten (marmor/travertin/skifer/granit, terrazzo e.l.)

Neutral forsegling ELLER farvefremhævende !!

Filas produkter kan anbefales til alle stadier af rengøring og vedligeholdelse af alle typer natursten.

FØR-FUGNING-FORSEGLING (FFF)

Beskyttelse af flise/sten FØR fugning, således at fugematerialet ikke trækker ned i flise/sten.

RENGØRING EFTER NEDLÆGNING/OPSÆTNING

For fjernelse af fugeslør, byggesnavs, støv og FFF

FARVEFREMHEVENDE FORSEGLING

Får de dybere farver frem i stenen – OG forseglers den samtidig med !

ALMINDELIG RENGØRING

Almindelig forefaldende rengøring.

♦ FØR-FUGNING-FORSEGLING (kun på meget sarte natursten !!)

PRW200 påføres på flise/sten før fugning.

Bruges i koncentreret form – påføres tyndt med pensel.

Dækning: 10-25 m² /Ltr – alt efter absorbering på flise/sten.

Påføres dagen før for at opnå bedste effekt.



♦ RENGØRING EFTER NEDLÆGNING/OPSÆTNING

Fila PS/87PRO (Alkalisk rengøringsmiddel/grundrens)

Blandingsforhold med vand: 1:10 el. 1:20

(alt efter snavs/grad af fugeslør)

Dækning: 50 - 100 m²/Ltr

Brug varmt vand 32-34°C for bedste vaske-effekt.

Vaskevandet skal opsuges/fjernes efter afvaskning (vigtigt!)

(OBS !! Anvend ikke PS/87 på polerede overflader !! Her anvendes Fila Cleaner 1:20 i stedet for !!)



♦ FORSEGLING/PLET-STOP

Fila MP90 ecoxtreme (neutral forseglers)

Anvendes koncentreret -> hæld op i en skål, og påfør i et

meget **homogent/tyndt** lag med pensel eller rulle. Husk at efter-

massere produktet ned i stenen efter ca 5 minutter.

Dækning: 15-25 m²/Ltr alt efter absorberingsevne.

Gentag behandlingen efter 4 timer om nødvendigt !

På matte natursten er det en god anbefaling at anvende Fila Matt voks efter forseglingen – dette sikrer at stenen får et

mere ensartet matteret look, og tillige er voksen med til at hjælpe forsegleren med at beskytte stenen.



♦ FORSEGLING/PLET-STOP FARVEFREMHEVENDE

Fila Stoneplus Eco som giver en dyb glød til stenen

Anvendes koncentreret -> hæld op i en skål, og påfør i et

meget **homogent/tyndt** lag med pensel eller rulle – husk at efter-massere

produktet ned i stenen efter ca 5 minutter.

Dækning: 15-25 m²/Ltr alt efter absorberingsevne.

Gentag behandlingen efter 4 timer om nødvendigt !

OBS !! I sidste omgang skal der imprægneres med **EcoMP90 ecoxtreme**

(neutral forseglers) for at få den bedste og mest modstandsdygtige overflade.





♦ PLETFJERNING

Fila PS/87PRO eller Fila SR/95 eller Fila ZeroSil
- alt efter hvad det er der skal fjernes.
Blandingsforhold: Ufortyndet

♦ ALMINDELIG RENGØRING Fila Cleaner (Neutralt rengøringsmiddel)

Blandingsforhold med vand: 1:200
Dækning: 1.500 m²/Ltr
Brug varmt vand 32-34°C for bedste vaske-effekt



Afprøv altid de ovennævnte anvisninger på et ikke-synligt sted den første gang, eller bedre endnu: på en løs flise/sten !!

ANVENDELSE: for mere detaljerede informationer se venligst på emballagen, i det tekniske katalog, eller rekvirer det danske datablad.